



PIGMENTS FOR INKS/油墨颜料

颜色 color	产品名称 Product Name	色号 (Color Index No)	牢度性能 Resistance										应用领域 Applications											
													胶印墨 offset ink		凹版墨 Gravure Ink				柔版墨 Flexo ink			丝网墨 Screen Ink	紫外光固油墨 UV Ink	
			耐热 Heat Stability	耐光 Light	耐水 Water	耐酸 Acid	耐碱 Alkali	耐乙醇 Ethanol	耐乙酸 EA	耐二甲苯 Xylene	耐甲苯 MEK	耐丁酮 MIBK	胶印 Offset	印铁 Metal Deco	PA	聚酰胺 Cl-PP	氯化聚丙烯 氯化聚丙烯	硝化棉 NC	PU	聚氨酯 Alcohol	水性 Water-based			
红色 RED																								
永固红G-87 Lilyperm Red G-87	C.I.PR. 2	150	5	4~5	5	3~4	3	3	3	3												◎	○	○
永固红265 Lilyperm Red 265	C.I.PR. 2	150	5	4~5	5	4	3	3	3	3	○											◎	○	
永固红G-68 Lilyperm Red G-68	C.I.PR. 8	150	6	4	5	3~4	3~4	3	3	3												○	○	
3131大红粉A Lilyperm Red 3132A	C.I.PR. 21	150	5	4	3~4	3~4	3	3	3	3												◎	○	
3132大红粉 Lilyperm Red 3132	C.I.PR. 21	150	5	4	3~4	3~4	3	3	3	3												○	○	
颜料亮红688 Lilyperm Red 688	C.I.PR. 22	140	5	4~5	5	3~4	3	3	3	3												◎	○	
耐晒大红WI Lilyperm Red WI	C.I.PR. 48:1	180	5	4	4~5	4	3~4	3~4	3~4	3~4			○	○			○					◎		
耐晒大红259 Lilyperm Red 259	C.I.PR. 48:2	180	6	4	4	3~4	3~4	4	4	3~4	◎		○	○			○					○		
耐晒大红BHXL Lilyperm Red BHXL	C.I.PR. 48:2	180	6	4~5	4~5	3	4~5	4~5	4~5	4			◎	○	◎	◎								◎
耐晒大红BHXL-T Lilyperm Red BHXL-T	C.I.PR. 48:2	180	6	4~5	4~5	3	5	4~5	4~5	4			◎	○	◎	◎								◎
耐晒大红WI-03 Lilyperm Red WI-03	C.I.PR. 48:3	180	5	4~5	4	3~4	3	3	3	3			○				○					◎		
立索尔大红OF-73 Lilyperm Red OF-73	C.I.PR. 49:1	160	5	4~5	4~5	3~4	3	3	3	3	◎											○		
立索尔大红198 Lilyperm Red 198	C.I.PR. 49:1	160	5	4~5	4~5	3~4	3	3	3	3												◎		
立索尔大红335 Lilyperm Red 335	C.I.PR. 49:1	160	5	4~5	5	3	3	3	3	3												◎		
立索尔深红HW Lilyperm Red HW	C.I.PR. 49:2	160	5	3~4	4	3	3	3	3	3												◎		
立索尔红3102 Lilyperm Red 3102	C.I.PR. 52:1	180	6	3~4	3~4	3	3~4	4~5	4~5	4			○	○	◎	○								
立索尔红3102A Lilyperm Red 3102A	C.I.PR. 52:1	180	6	3~4	3~4	3	4	5	5	4~5			○	○	◎	○								
金光红OF-08 Lilyperm Red OF-08	C.I.PR. 53:1	170	4	3~4	4~5	3~4	4	3~4	3~4	3~4	◎	◎										○		◎
金光红OF-08C Lilyperm Red OF-08C	C.I.PR. 53:1	170	4	4	4~5	3~4	4	3~4	3~4	3~4	◎	◎												◎
金光红OF-09 Lilyperm Red OF-09	C.I.PR. 53:1	170	4	3~4	5	3~4	3	3	3	3	◎	◎												◎
金光红258 Lilyperm Red 258	C.I.PR. 53:1	170	4	3~4	4~5	3~4	3~4	3	3	3	○	○										◎		
金光红258A Lilyperm Red 258A	C.I.PR. 53:1	170	4	3~4	4~5	3~4	3~4	3	3	3												◎		
金光红NF Lilyperm Red NF	C.I.PR. 53:1	170	4	3~4	4~5	3	3	3	3	3	○	◎	◎	○	◎	◎								◎
金光红NF-B Lilyperm Red NF-B	C.I.PR. 53:1	170	4	3~4	4~5	3	3	3	3	3	○	○	◎	○	◎	◎								◎
金光红NF-Y Lilyperm Red NF-Y	C.I.PR. 53:1	170	4	3~4	4~5	3	3	3	3	3	○	○	◎	○	◎	◎								◎
立索尔洋红188 Lilyrubine 188	C.I.PR. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3	3	3	3												◎		
立索尔洋红188A Lilyrubine 188A	C.I.PR. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3	4	4~5	4~5						○						◎		
立索尔洋红303 Lilyrubine 303	C.I.PR. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3	5	4~5	4												◎		

◎ 主要用途 Main use ○ 建议使用 Suggest using

颜色 color	产品名称 Product Name	索引号 (Color Index No)	牢度性能 Resistance										应用领域 Applications												
			耐热 Heat Stability	耐光 Light	耐水 Water	耐酸 Acid	耐碱 Alkali	耐醇 Ethanol	耐丙酮 EA	耐二甲苯 Xylene	耐甲苯 MEK	耐丁酮 MEK	胶印墨 offset ink		凹版墨 Gravure Ink					柔版墨 Flexo ink		丝网墨 Screen Ink	紫外光固油墨 UV Ink		
													胶印 Offset	印铁 Metal Deco	PA 聚酰胺	Cl-PP 氯化聚丙烯	硝化棉 NC	PU 聚氨酯	Alcohol 酒精	Water-based 水基					
红色 RED	立索尔洋红304 Lilyrubine 304	C.I.P.R. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3	4	4~5	4											◎			
	立索尔洋红303Y Lilyrubine 303Y	C.I.P.R. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3~4	4~5	4~5	4~5											◎			
	立索尔洋红BHN Lilyrubine BHN	C.I.P.R. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3	4	4~5	4	◎												◎	
	立索尔洋红BHD Lilyrubine BHD	C.I.P.R. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3	4~5	5	4	◎												◎	
	立索尔洋红BHE Lilyrubine BHE	C.I.P.R. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3	3~4	4	3	◎													
	立索尔洋红BHH Lilyrubine BHH	C.I.P.R. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3	4	4~5	4	◎												◎	
	立索尔洋红BHA Lilyrubine BHA	C.I.P.R. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3~4	4	4~5	4~5	◎												◎	
	立索尔洋红BH-MB Lilyrubine BH-MB	C.I.P.R. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3	4	4~5	4	◎			○									◎	
	立索尔洋红BH-300 Lilyrubine BH-300	C.I.P.R. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3	4~5	3	3	○			○										
	立索尔洋红BH-300A Lilyrubine BH-300A	C.I.P.R. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3	4	4~5	4			◎	◎	◎	◎								
	立索尔洋红BHB Lilyrubine BHB	C.I.P.R. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3	5	4~5	4				○	◎									
	立索尔洋红BHGL Lilyrubine BHGL	C.I.P.R. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3	4	4~5	3~4			◎	○	◎	◎								
	立索尔洋红BHGL-T Lilyrubine BHGL-T	C.I.P.R. 57:1	180	5	3~4	3~4	3	3	4~5	4~5	4			◎	○	◎	◎								
	永固红FGR Lilyfast Red FGR	C.I.P.R. 112	170	6	4~5	5	3~4	3	3	3	3	○										◎	○		
	喹吡啶酮红1171 Lilyfast Red 1171	C.I.P.R. 122	250	8	5	5	4~5	3~4	4	4~5	3~4	◎	◎	◎		◎	◎	○	○	○	○	○	○	◎	
	喹吡啶酮红1103 Lilyfast Red 1103	C.I.P.R. 122	250	8	5	5	4~5	3~4	4	4~5	3~4	◎	◎	◎		◎	◎	○	○	○	○	○	○	◎	
	喹吡啶酮红PM-122 Lilyfast Red PM-122	C.I.P.R. 122	250	8	4~5	5	4~5	3~4	4	4~5	3~4	◎	◎	◎		◎	◎	○	○	○	○	○	○	◎	
	永固桃红HR-100 Lilyfast Pink HR-100	C.I.P.R. 146	180	5~6	4~5	5	5	4	4	4	3~4	○			◎		◎	◎	○	◎	○	○			
	永固桃红HR-200 Lilyfast Pink HR-200	C.I.P.R. 146	180	6	5	5	5	4	4	4	3~4	○			○		◎	◎	○	◎	○	○			
	永固桃红HR-100A Lilyfast Pink HR-100A	C.I.P.R. 146	180	5~6	5	5	5	4	4	4	3~4	○			◎		◎	◎	○						
	永固桃红PM-146 Lilyfast Pink PM-146	C.I.P.R. 146	180	6	4~5	5	5	4	4	4	3~4			◎		◎	◎				◎				
	永固红BH-3RK Lilyfast Red BH-3RK	C.I.P.R. 170	200	6~7	5	5	4~5	4	4~5	5	4	○												◎	
	永固红BH-5RK Lilyfast Red BH-5RK	C.I.P.R. 170	200	7	4~5	5	4	4	4~5	5	4	○										○	○	◎	
	永固红BH-2RK Lilyfast Red BH-2RK	C.I.P.R. 170	200	6~7	5	5	4	4	4~5	5	4	○												◎	
	永固宝红152 Lilyfast Red 152	C.I.P.R. 184	180	5~6	4~5	5	4~5	4	3	3	3	○										◎	○		
	DPP红-D20 Lilyfast DPP Red D20	C.I.P.R. 254	250	8	4~5	5	5	5	5	5	4~5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	DPP红-D20S Lilyfast DPP Red D20A	C.I.P.R. 254	250	8	4~5	5	5	5	5	5	4~5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	DPP红-D20B Lilyfast DPP Red D20B	C.I.P.R. 254	250	8	4~5	5	5	5	5	5	4~5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

所有关于我们产品的技术指标及推荐应用领域，均是基于我们目前对该产品的认识，客户在投入使用前，应做必要的实验。

颜色 color	产品名称 Product Name	索引号 (Color Index No)	牢度性能 Resistance										应用领域 Applications											
			耐热 Heat Stability	耐光 Light	耐水 Water	耐酸 Acid	耐碱 Alkali	耐乙醇 Ethanol	耐乙酸 EA	耐二甲苯 Xylene	耐甲苯 MEK	耐丁酮 MEK	胶印墨 offset ink		凹版墨 Gravure Ink				柔版墨 Flexo ink		丝网油墨 Screen ink	紫外光固油墨 UV Ink		
													胶印 Offset	印铁 Metal Deco	PA	聚酰胺 CL-PP	氯化聚丙烯 NC	硝化棉 PU	聚氨酯 Alcohol	酒精 Water-based			水草	
红色 RED	DPP红-D20-8 Lilyfast DPP Red D20-8	C.I.PR. 254	250	8	4~5	5	5	5	5	5	5	4~5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	永固红BH-7RK Lilyfast Red BH-7RK	C.I.PR. 266	180	6~7	4~5	5	4	3~4	3~4	4	3~4					○		○	○	○	○	○	○	
橙色 ORANGE	永固橙3005 Lilyperm Orange 3005	C.I.PO. 5	130	6	4	4~5	3~4	3	3	3	3								◎	○				
	永固桔黄B-96 Lilyperm Orange B-96	C.I.PO. 13	150	4	4	5	4	4	3~4	3	3~4	○			○	○	○	○		◎	○			
	永固桔黄B-96C Lilyperm Orange B-96C	C.I.PO. 13	150	4	4	5	3~4	3	3	3	3	○			○	○	○	○		◎	○			
	永固橙TR-139 Lilyfast Orange TR-139	C.I.PO. 34	180	5	4	5	4~5	4~5	4	4	3~4						○			◎	○			
黄色 YELLOW	联苯胺黄OF-15 Lilyperm Yellow OF-15	C.I.PY. 12	180	4	4~5	5	5	4~5	3~4	3	3~4	◎			○				○		◎	○		
	联苯胺黄OF-15C Lilyperm Yellow OF-15C	C.I.PY. 12	180	4	4~5	5	4~5	4~5	3~4	3	3~4	◎			○	○	○	○			○	○		
	联苯胺黄PA-12 Lilyperm Yellow PA-12	C.I.PY. 12	180	4	4~5	5	5	4	3~4	3~4	3~4				◎	○	◎	◎						
	联苯胺黄FL-1225 Lilyperm Yellow FL-1225	C.I.PY. 12	180	4	4	5	5	4~5	4	3~4	3~4	◎												
	联苯胺黄FL-1226 Lilyperm Yellow FL-1226	C.I.PY. 12	180	4	4	5	5	5	3~4	3~4	3~4	◎												
	联苯胺黄1289 Lilyperm Yellow 1289	C.I.PY. 12	180	4	4	5	5	5	4	3~4	4	◎									◎	○		
	联苯胺黄1231 Lilyperm Yellow 1231	C.I.PY. 12	180	4	4~5	5	5	5	4	4	4	◎												
	永固黄1148 Lilyperm Yellow 1148	C.I.PY. 13	180	5	4~5	5	5	5	5	4	4~5	○									◎	○		
	永固黄1148A Lilyperm Yellow 1148A	C.I.PY. 13	180	5	4~5	5	5	5	5	4	4~5	○									◎	○		
	永固黄BH-TXL Lilyperm Yellow BH-TXL	C.I.PY. 13	180	5	4	5	3~4	3~4	4	3~4	3				◎	○	◎	◎						
	永固黄G-16 Lilyperm Yellow G-16	C.I.PY. 14	180	4~5	4~5	5	4	4~5	3~4	3	3~4	○				○								
	永固黄G-16B Lilyperm Yellow G-16B	C.I.PY. 14	180	4~5	4~5	4~5	5	4	3~4	3	3~4	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	永固黄299 Lilyperm Yellow 299	C.I.PY. 14	180	4~5	4	5	5	5	4~5	3	4										◎	○		
	永固黄BHGS Lilyperm Yellow BHGS	C.I.PY. 14	180	4~5	4	5	3~4	3	4	3	3	○			○	◎	◎	○						
	永固黄5GF Lilyperm Yellow 5GF	C.I.PY. 14	180	4~5	4~5	4~5	5	3~4	4	3	3~4				◎	○		◎						
	永固黄5GF-02 Lilyperm Yellow 5GF-02	C.I.PY. 14	180	4~5	4~5	5	5	3	4	3	3~4				◎		○	◎						
	永固黄5GF-03 Lilyperm Yellow 5GF-03	C.I.PY. 14	180	4~5	4~5	5	5	3	4	3	3~4				◎		○	◎						
	永固黄5GF-04 Lilyperm Yellow 5GF-04	C.I.PY. 14	180	4~5	4~5	5	5	3	4	3	3~4				◎		○	◎						
	永固黄TR-117 Lilyfast Yellow TR-117	C.I.PY. 74	180	5~6	4	5	4	3~4	3~4	3~4	3~4										◎	○		
	永固黄OP-180 Lilyfast Yellow OP-180	C.I.PY. 74	180	6	4~5	5	4~5	4	4	3~4	3~4										○	○		
	永固黄G-74 Lilyfast Yellow G-74	C.I.PY. 74	180	6	4~5	5	5	4	4	3~4	3~4	○						○			○			
	永固黄277 Lilyfast Yellow 277	C.I.PY. 83	200	6~7	4~5	5	5	5	4~5	4	4	○						○			◎	○	○	

Our products specifications and application information are based upon our current knowledge, customers must do the necessary test of individual product before put it into application.

颜色 color	产品名称 Product Name	颜色指数 (Color Index No)	牢度性能 Resistance											应用领域 Applications									
			耐热 Heat Stability	耐光 Light	耐水 Water	耐酸 Acid	耐碱 Alkali	耐乙醇 Ethanol	耐EA EA	耐二甲苯 Xylene	耐MEK MEK	耐丁酮 MEK	胶印墨 offset ink		凹版墨 Gravure Ink				柔版墨 Flexo ink		丝网油墨 Screen Ink	紫外光固油墨 UV Ink	
													胶印 Offset	金属 Metal Deco	PA	聚氨酯 PU	氯化聚丙烯 Cl-PP	硝化棉 NC	Alcohol	Water-based	UV Ink		
黄色 YELLOW	永固黄277A Lilyfast Yellow 277A	C.I.PY. 83	200	6~7	4~5	5	5	5	5	4~5	4~5			○	◎	○		○					
	永固黄TR-02 Lilyperm Yellow TR-02	C.I.PY. 83	180	5	4	5	3~4	3~4	3~4	3~4	3	○											
	永固黄WI-83 Lilyfast Yellow WI-83	C.I.PY. 83	180	6	4	5	5	5	4~5	4	4							◎	○				
	永固黄8310 Lilyfast Yellow 8310	C.I.PY. 83	180	6~7	4	5	5	5	4~5	4	4	◎							○	○	○		
	永固黄HRT Lilyfast Yellow HRT	C.I.PY. 83	180	6	4	5	5	5	4~5	4	4			◎	◎	◎							
	永固黄8319 Lilyfast Yellow 8319	C.I.PY. 83	180	6	4	5	5	5	4~5	4	4			◎	◎	◎							
	永固黄BH-1501 Lilyfast Yellow BH-1501	C.I.PY. 150	200	8	5	3~4	5	5	5	5	5								◎	○			
	永固黄PM-1503 Lilyfast Yellow PM-1503	C.I.PY. 150	200	8	5	3~4	5	5	5	5	5			◎		◎			◎				
	永固黄SF Lilyperm Yellow SF	C.I.PY. 174	180	4~5	4~5	5	3~4	3~4	3~4	4	3	◎											
	永固黄SFL Lilyperm Yellow SFL	C.I.PY. 174	180	4~5	4~5	5	3~4	3~4	3	3	3	◎											
	永固黄SFL-01 Lilyperm Yellow SFL-01	C.I.PY. 174	180	4~5	4~5	5	3~4	3~4	3~4	3	3~4	◎											
	永固黄SFL-02 Lilyperm Yellow SFL-02	C.I.PY. 174	180	4~5	4~5	5	3~4	3~4	3	3	3	◎											
紫色 VIOLET	青莲色源159 Lilyperm Violet 159	C.I.PV. 3	160	6	4~5	3~4	4	3~4	5	4~5	3~4	◎	◎							◎	○		
	喹吡啶酮紫BH-201 Lilyfast Violet BH-201	C.I.PV. 19	250	7~8	5	5	4	4	4	4~5	4	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	
	喹吡啶酮紫BH-501 Lilyfast Violet BH-501	C.I.PV. 19	250	7~8	5	5	4~5	4	4	4~5	4	◎	◎		○			○	○	○	○		
	永固紫HR-256 Lilyfast Violet HR-256	C.I.PV. 23	250	7~8	5	5	5	4~5	5	4~5	4	◎	◎		○			○	◎	○	◎		
	永固紫HR-2000 Lilyfast Violet HR-2000	C.I.PV. 23	250	7~8	5	5	5	4~5	5	4~5	4	◎	◎					○	◎	○			
蓝色 BLUE	酞菁蓝191 Lilyfast Blue 191	C.I.PB. 15:1	220	7	4~5	4~5	5	5	5	4~5	5	◎	◎		○								
	酞菁蓝156 Lilyfast Blue 156	C.I.PB. 15:3	220	7~8	4~5	5	5	5	4	4~5	5	◎	◎							◎	○	◎	
绿色 GREEN	酞菁绿311 Lilyfast Green 311	C.I.PG. 7	220	7	4~5	5	4	4~5	4	4	4	○	○							◎	○		



地 址: 中国浙江省杭州市钱塘区临江街道经五路1768号

电 话: 0571-82961666

销售热线: 0571-82963567 82965880 82965122

传 真: 0571-82962000

Add : No.1768,linjiang Street,qiantang District,hangzhou City,zhejiang Province,china. 311228

Sales Phone: 0086-571-82963567 0086-571-82963680 **Fax:** 086-571-82962000

E-mail: Sales@lilychem.com

Web: www.lilychem.com

LILY GROUP
2023.08