



EPOXYPRENE 25, 50 エポキシ化天然ゴム



天然ゴムの主鎖に沿ってエポキシ基をランダムに分散させたシス 1,4-ポリイソブレン。
エポキシ化率25%、50%

制振性・防振性

空気不透過性

耐油性

PVC、NBR、ECOなどの
極性ポリマーとの
相溶性改善

非油性高分子
(環境対応型)

使用
用途



タイヤ



ホース



制振材



靴(ソール) 等



DYNAPOLY 30 アクリル変性天然ゴム

ポリメチルメタクリレート(PMMA)をグラフト重合し製造した高性能特殊ゴム。
組成:PMMA 30%、天然ゴム 70%。

接着性

高硬度/弾性率

耐衝撃性

使用
用途



テープ



接着(ゴム×樹脂、皮革等)



タイヤ



弾性ボール 等

