



HUBER | MARTINSWERK



三洋貿易株式会社
ゴム事業部

Magnifinl® グレード一覧

ver. Sep 2017

グレード名	中心粒子径 (μm)	BET 比表面積 (m^2/g)	Mg(OH) ₂ 含有量 (%)	かさ密度 (g/l)	白色度 (%)	水分(%)	表面処理
Magnifin H-10	0.8-1.1	9.0-11.0	≥ 99.8	300-500	≥ 96.0	≤ 0.3	無し
Magnifin H-10A	0.8-1.1	8.0-11.0	≥ 99.8	300-500	≥ 96.0	≤ 0.3	ビニルシラン
Magnifin H-10C	0.8-1.1	8.0-10.0	≥ 99.8	300-500	≥ 96.0	≤ 0.3	ステアリン酸
Magnifin H-10IV	0.8-1.1	9.0-11.0	≥ 99.8	300-500	≥ 96.0	≤ 0.3	アミノシラン
Magnifin H-10MV	0.8-1.1	5.0-8.0	≥ 99.8	300-600	≥ 96.0	≤ 0.3	ポリマーコーティング
Magnifin H-5	1.6-2.0	4.0-6.0	≥ 99.8	300-500	≥ 96.0	≤ 0.3	無し
Magnifin H-5A	1.4-2.0	4.0-6.0	≥ 99.8	300-600	≥ 96.0	≤ 0.3	ビニルシラン
Magnifin H-5GV	1.6-2.0	2.0-5.0	≥ 99.8	450-600	≥ 96.0	≤ 0.3	ポリマーコーティング
Magnifin H-5HV	1.6-2.0	2.0-5.0	≥ 99.8	450-600	≥ 96.0	≤ 0.3	ポリマーコーティング
Magnifin H-5IV	1.4-2.0	4.0-6.0	≥ 99.8	400-600	≥ 96.0	≤ 0.3	アミノシラン
Magnifin H-5MV	1.6-2.0	2.0-5.0	≥ 99.8	450-600	≥ 96.0	≤ 0.3	ポリマーコーティング
Magnifin H-7	0.9-1.3	7.0-9.0	≥ 99.8	300-500	≥ 96.0	≤ 0.3	無し
Magnifin H-7C	0.9-1.3	5.0-8.0	≥ 99.8	300-500	≥ 96.0	≤ 0.3	ステアリン酸
Magnifin H-7C3	0.9-1.3	5.0-8.0	≥ 99.8	300-500	≥ 96.0	≤ 0.3	ステアリン酸