

## 離型剤 UW・URシリーズ

## 製品特徴

◇ 離形性に優れたフッ素系離形剤です。シリコン複合品、シリコン非含有品、溶剤系、水系など幅広いラインナップを展開しております。

◇ さらにユーザーの使用方法・希望に応じたカスタマイズにも対応しております。

## 標準製品/物性

	品番				
	UR-102	UR-104	UW-103	UW-110	UW-106
分類	溶剤	溶剤	水系	水系	水系
	シリコン配合 高離型タイプ	純フッ素 ノンシリコン	純フッ素 ノンシリコン	シリコン配合 高離型タイプ	非パーフルオロア ルキル
溶剤	イソヘキサン	イソヘキサン	水	水	水
外観	無色～淡褐色	無色～淡褐色	無色～淡褐色	乳白色	無色～淡褐色
比重	0.7-0.8	0.7-0.8	1.0	1.0	1.0
有効成分	3%	3%	2.50%	5%	10%
希釈倍率	1-5倍				
消防法	第四類第一石油類			非危険物	

スペックおよび保証値ではございません

## 適用材料

各種ゴム材料  
フッ素ゴム、EPDM、NBRなど

熱硬化性樹脂材料  
エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル、フェノール樹脂、ウレタンなど

## 使用方法

① **希釈** 主溶剤と同一溶剤等で希釈し、均一に攪拌してください。

② **塗布**

初回使用時は、金型に残った前の離型剤をよく落としてからご使用ください。スプレー、ウエス、刷毛などで均一に塗布してください。2, 3回薄く重ね塗りすることが理想です。過剰量は金型汚れとなります。

③ **洗浄** 金型汚れを溶剤で拭くことで除去できます。状況に応じて、アルカリ洗浄を行ってください。

梱包仕様 18L一斗缶他