

三洋貿易株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-11

<https://chembase-st.com/nbd->

chembase@sanyo-trading.co.jp

もみ殻由来シリカグレード表

V202407

グレード	沈降シリカ (塗料用)		
	PT-150	PT-190	PT-240
形状	白色パウダー	白色パウダー	白色パウダー
シリカ分(無水ベース)	> 97%	> 97%	> 97%
水分	5±1%	5±1%	5±1%
PH	6.5±0.5	6.5±0.5	6.5±0.5
BET 比表面積 (m ² /g)	150±10	190±10	240±10
DBP 吸油量 (cc/g)	150	240	240
LOI	<5%	<5%	<5%
嵩比重 (in g/cc)	0.15-0.18	0.15-0.19	0.15-0.20
325 メッシュ (Wet)	1% Max	2% Max	3% Max

使用効果:塗料の平滑化、良好な表面仕上、顔料の沈降防止など梱包:1Bag=20kg またはフレコンバツグ