

もみ殻由来シリカグレード表

V202305

グレード	沈降シリカ（塗料用途）		
	PT-150	PT-190	PT-240
形状	白色パウダー	白色パウダー	白色パウダー
シリカ分(無水ベース)	> 97%	> 97%	> 97%
水分	5±1%	5±1%	5±1%
PH	6.5±0.5	6.5±0.5	6.5±0.5
BET比表面積(m ² /g)	150±10	190±10	240±10
DBP吸油量(cc/g)	150	240	240
平均粒径	8-13	8-13	8-13
LOI	<5%	<5%	<5%
嵩比重 (in g/cc)	0.15-0.18	0.15-0.19	0.15-0.20
325メッシュ (Wet)	1% Max	2% Max	3% Max

使用効果：塗料の平滑化、良好な表面仕上、顔料の沈降防止など

梱包：1Bag = 20kgまたはフレコンバッグ