



PIGMENTS FOR COATINGS/涂料颜料

颜色 color	产品名称 Product Name	色卡号 (Color Index No)	牢度性能 Resistance											应用领域 Applications							
			耐晒 Weather(Full Shade)	耐晒 Weather (1:10T.O.)	耐晒 Light(Full Shade)	耐热 Heat Stability	抗再涂 Overpainting	耐水 Water	耐酸 Acid	耐碱 Alkali	耐乙醇 Ethanol	耐丙酮 EA	耐二甲苯 Xylene	耐MEK MEK	工业漆 Industrial paint	卷材漆 Coil Coating	粉末涂料 Powder Coating	水性装饰漆 Water-based Deco paint	溶剂型装饰漆 Solvent-based Deco paint	油墨 OEM/Refresh Paints	印花染料 Textile Printing
红色 RED	永固红G-87 Lilyperm Red G-87	C.I.P.R. 2	3~4	/	5	150	1~2	4~5	5	3~4	3	3	3	2~3				○			◎
	永固红265 Lilyperm Red 265	C.I.P.R. 2	3~4	/	5	150	2	4~5	5	4	3	3	3	2~3				○			◎
	甲苯胺红BH-06 Lilyperm Red BH-06	C.I.P.R. 3	3~4	/	6	150	1~2	4	4~5	3~4	3	3	3	2~3	○				◎		
	永固红G-68 Lilyperm Red G-68	C.I.P.R. 8	3	/	5	150	3	4	5	3~4	3~4	3	3	3							◎
	甲苯胺紫红BH-05 Lilyperm Red BH-05	C.I.P.R. 13	3~4	/	5	150	1~2	3~4	5	3	3	3	3	2~3	◎		○				
	3132大红粉A Lilyperm Red 3132A	C.I.P.R. 21	3	/	5	150	1	4	3~4	3~4	3	3	3	3	○				◎		
	3132大红粉 Lilyperm Red 3132	C.I.P.R. 21	3	/	5	150	1	4	3~4	3~4	3	3	3	3	○				◎		
	颜料亮红688 Lilyperm Red 688	C.I.P.R. 22	3~4	/	5	150	2~3	4~5	5	3~4	3	3	3	3							◎
	耐晒大红BHNP Lilyperm Red BHNP	C.I.P.R. 48:1	3~4	/	5	240	4~5	3~4	5	3	4	4	4	4				◎			
	耐晒大红259 Lilyperm Red 259	C.I.P.R. 48:2	3	/	6	180	4~5	4	4	3~4	3~4	4	4	3~4	○		○				
	耐晒大红BH-2BP Lilyperm Red BH-2BP	C.I.P.R. 48:2	3	/	6	240	4~5	4	4~5	3	3~4	3	4	3~4				◎			
	耐晒大红BH-2BSP Lilyperm Red BH-2BSP	C.I.P.R. 48:3	3	/	5	240	4~5	3~4	4~5	3	4	5	4~5	4~5				◎			
	耐晒大红4BM Lilyperm Red 4BM	C.I.P.R. 48:4	3	/	6	180	4~5	3	4	3	3	4	4~5	3~4	◎		◎		○		
	立索尔红302 Lilyperm Red 302	C.I.P.R. 52:2	3~4	/	6	180	4~5	3	4	3	3	3	3~4	2~3	◎				○		
	立索尔洋红BH-4BP Lilyrubine BH-4BP	C.I.P.R. 57:1	3	/	5	240	4~5	4	3~4	3	3	4~5	4	4	○		◎				
	立索尔紫红BH-07 Lilyperm Red BH-07	C.I.P.R. 63:1	3	/	5	200	4~5	4	4	3~4	3	4	4~5	3~4	◎						
	永固红FGR Lilyfast Red FGR	C.I.P.R. 112	3~4	/	6	140	2	4~5	5	3~4	3	3	3	3	○			◎			◎

◎ 主要用途 Main use ○ 建议使用 Suggest using

颜色 color	产品名称 Product Name	颜色卡 (Color Index No)	牢度性能 Resistance											应用领域 Applications							
			耐晒 Weather (Full Shade)	耐晒 Weather (1:10TiO ₂)	耐光 Light (Full Shade)	耐热 Heat Stability	抗面漆 Overpainting	耐水 Water	耐酸 Acid	耐碱 Alkali	耐乙醇 Ethanol	耐EA EA	耐二甲苯 Xylene	耐MEK MEK	工业漆 Industrial paint	工业漆 Industrial paint	粉末涂料 Powder Coating	水性装饰漆 Water-based Deco paint	溶剂型装饰漆 Solvent-based Deco paint	翻新漆 OEM/Refinish Paints	印花涂料 Textile Printing
红色 RED	喹吡啶酮红1171 Lilyfast Red 1171	C.I.P.R. 122	5	4~5	8	250	4~5	5	5	4~5	3~4	4	4~5	3~4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	喹吡啶酮红1102B Lilyfast Red 1102B	C.I.P.R. 122	5	4~5	8	250	4~5	5	5	4~5	3	4	4~5	3~4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	喹吡啶酮红1103 Lilyfast Red 1103	C.I.P.R. 122	5	4~5	8	250	4~5	5	5	4~5	3~4	4	4~5	3~4				◎		◎	
	永固桃红HR-100 Lilyfast Pink HR-100	C.I.P.R. 146	4	/	5~6	180	3~4	4~5	5	5	4	4	4	3				◎			◎
	永固桃红HR-200 Lilyfast Pink HR-200	C.I.P.R. 146	4	/	6	180	4~5	5	5	5	4	4	4	3				◎			◎
	永固红BH-2RK Lilyfast Red BH-2RK	C.I.P.R. 170	4	3	6~7	200	4	5	5	3~4	3~4	3~4	3~4	3~4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	永固红BH-3RK Lilyfast Red BH-3RK	C.I.P.R. 170	4~5	3	7	200	4~5	5	5	4~5	4	4~5	5	4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	永固红BH-5RK Lilyfast Red BH-5RK	C.I.P.R. 170	4	3	6~7	200	4	4~5	5	4	4	4~5	5	3~4	◎	◎	◎	◎		◎	◎
	坚固红A3B Lilyfast Red A3B	C.I.P.R. 177	5	4~5	8	250	4~5	3~4	5	4	3~4	4~5	4~5	3~4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	DPP红-D20 Lilyfast DPP Red D20	C.I.P.R. 254	5	4~5	8	250	4~5	4~5	5	5	5	5	5	4~5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	DPP红-D20S Lilyfast DPP Red D20S	C.I.P.R. 254	5	4~5	8	250	4~5	4~5	5	5	5	5	5	5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	DPP红-D20-8 Lilyfast DPP Red D20-8	C.I.P.R. 254	5	4~5	8	250	4~5	4~5	5	5	5	5	5	4~5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	DPP红DB Lilyfast DPP Red DB	C.I.P.R. 254	5	5	8	250	4~5	5	5	5	5	5	5	5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	永固红BH-7RK Lilyfast Red BH-7RK	C.I.P.R. 266	4	3	6~7	180	3~4	4~5	5	4	3~4	3~4	4	3~4				◎	◎		
橙色 ORANGE	永固橙3005 Lilyperm Orange 3005	C.I.P.O. 5	3~4	/	6	160	2	4	4~5	3~4	3	3	3	3	◎			◎			
	永固桔黄B-96 Lilyperm Orange B-96	C.I.P.O. 13	3	/	4	160	4	4	5	4	4	3~4	3	3~4				◎			◎
	永固橙TR-139 Lilyfast Orange TR-139	C.I.P.O. 34	3	/	5	160	4~5	4	5	4~5	4~5	4	4	3~4				◎		◎	◎

所有关于我们产品的技术指标及推荐应用领域，均是基于我们目前对该产品的认识，客户在投入使用前，应做必要的实验。

颜色 color	产品名称 Product Name	颜色卡 (Color Index No)	牢度性能 Resistance													应用领域 Applications									
			耐晒 Weather(Full Shade)	耐晒 Weather (1:10TO)	耐晒 Light(Full Shade)	耐热 Heat Stability	抗再涂 Overpainting	耐水 Water	耐酸 Acid	耐碱 Alkali	耐醇 Ethanol	耐醚 EA	耐苯 Xylene	耐酮 MEK	工业漆 Industrial paint	卷材漆 Coil Coating	粉末漆 Powder Coating	水性漆 Water-based Deco paint	溶剂漆 Solvent-based Deco paint	装饰漆 OEM/Refinish Paints	印花 Textile Printing				
橙色 ORANGE	永固橙OP-213 Lilyfast Orange OP-213	C.I.P.O. 34	4	2~3	6	160	4~5	4~5	5	3~4	3~4	3~4	3~4	3~4	◎	◎	○	○							
	永固橙BH-HL Lilyfast Orange BH-HL	C.I.P.O. 36	4~5	4~5	7~8	200	5	5	5	5	4	4	5	4	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
黄色 YELLOW	耐晒黄133 Lilyperm Yellow 133	C.I.P.Y. 1	3	/	5	160	1~2	4~5	5	4~5	3~4	3	3	3	○	○	◎								
	耐晒黄103 Lilyperm Yellow 103	C.I.P.Y. 3	3	/	5	160	1~2	4~5	5	4	3	3	3	3	○	○	◎								
	联苯胺黄OF-15C Lilyperm Yellow OF-15C	C.I.P.Y. 12	3	/	4	180	3~4	4~5	5	4~5	4~5	3~4	3	3~4										◎	
	永固黄1148 Lilyperm Yellow 1148	C.I.P.Y. 13	3	/	5	180	4~5	4~5	5	5	5	5	4	4~5	○	○								○	
	永固黄1148A Lilyperm Yellow 1148A	C.I.P.Y. 13	3	/	5	180	4~5	4~5	5	5	5	5	4	4~5	○	○								○	
	永固黄G-16 Lilyperm Yellow G-16	C.I.P.Y. 14	3	/	4~5	180	4~5	4~5	5	4	4~5	3~4	3	3~4		○								○	
	永固黄299 Lilyperm Yellow 299	C.I.P.Y. 14	3	/	4~5	180	4	4	5	5	5	4~5	3	4			○							◎	
	永固黄TR-117 Lilyfast Yellow TR-117	C.I.P.Y. 74	4	2	5~6	180	2	4	5	4	3~4	3~4	3~4	3~4	○		◎							◎	
	永固黄OP-180 Lilyfast Yellow OP-180	C.I.P.Y. 74	4	2~3	6	180	2	4~5	5	4~5	4	4	3~4	3~4	◎		◎								
	永固黄G-74 Lilyfast Yellow G-74	C.I.P.Y. 74	4	2~3	6	180	2	4~5	5	5	4	4	3~4	3~4	◎		◎								
	永固黄277 Lilyfast Yellow 277	C.I.P.Y. 83	4	3	6~7	200	4~5	4~5	5	5	5	4~5	4	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	永固黄WI-83 Lilyfast Yellow WI-83	C.I.P.Y. 83	4	3	6	200	3	4	5	5	5	4~5	4	4			◎							○	
	永固黄8319 Lilyfast Yellow 8319	C.I.P.Y. 83	4	3	6	200	3	4	5	5	5	4~5	4	4			◎							○	
	永固黄TR-02 Lilyperm Yellow TR-02	C.I.P.Y. 83	3~4	/	5	180	3	4	5	3~4	3~4	3~4	3~4	3			○	○							
	永固黄OP-206 Lilyfast Yellow OP-206	C.I.P.Y. 83	4~5	3~4	7	200	4~5	4~5	5	3~4	3	3	3	3~4	◎	◎		◎							

Our products specifications and application information are based upon our current knowledge,customers must do the necessary test of individual product before put it into application.

颜色 color	产品名称 Product Name	色卡号 (Color index No)	牢度性能 Resistance													应用领域 Applications							
			耐候 Weather(Full Shade)	耐候 Weather (1:10TTO ₂)	耐光 Light(Full Shade)	耐热 Heat Stability	抗碱 Overpainting	耐水 Water	耐酸 Acid	耐碱 Alkali	耐醇 Ethanol	耐醚 EA	耐苯 Xylene	耐酮 MEK	工业漆 Industrial paint	卷材漆 Coil Coating	粉末漆 Powder Coating	水性装饰漆 Water-based Deco paint	溶剂型装饰漆 Solvent-based Deco paint	原厂翻新漆 OEM/Refinish Paints	印花漆 Textile Printing		
黄色 YELLOW	永固黄OP-206A Lilyfast Yellow OP-206A	C.I.P.Y. 83	4~5	3~4	7	200	4~5	4~5	5	3~4	3	3	3	3~4	◎	◎	◎						
	颜料黄BH-R40 Lilyfast Yellow BH-R40	C.I.P.Y. 139	4	3	6~7	200	4~5	5	5	3	5	5	5	4~5	◎	◎	◎	◎	◎				
	颜料黄BH-G41 Lilyfast Yellow BH-G41	C.I.P.Y. 139	4	3	6~7	200	5	5	5	3	5	4	3	4~5			◎						
	永固黄BH-1501 Lilyfast Yellow BH-1501	C.I.P.Y. 150	5	4~5	8	200	4~5	5	3~4	5	5	5	5	5			◎						
	永固黄BH4G Lilyfast Yellow BH4G	C.I.P.Y. 151	4~5	4	7	200	5	5	5	3~4	4	5	5	3~4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	永固黄BH3G Lilyfast Yellow BH3G	C.I.P.Y. 154	5	4~5	7~8	200	4~5	5	5	4	3~4	4~5	5	4~5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
紫色 VIOLET	喹吡啶酮紫BH-201 Lilyfast Violet BH-201	C.I.P.V. 19	5	4~5	7~8	250	4~5	5	5	4	4	4	4~5	4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	喹吡啶酮紫BH-501 Lilyfast Violet BH-501	C.I.P.V. 19	5	4~5	7~8	250	4~5	5	5	4~5	4	4	4~5	4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	永固紫HR-256 Lilyfast Violet HR-256	C.I.P.V. 23	5	4	7~8	250	4~5	5	5	5	4~5	5	4~5	4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	永固紫HR-256P Lilyfast Violet HR-256P	C.I.P.V. 23	5	4	7~8	250	4~5	5	5	5	4~5	5	4~5	4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
蓝色 BLUE	酞菁蓝191 Lilyfast Blue 191	C.I.P.B. 15:1	4	4	7	200	4~5	4~5	4~5	5	5	5	4~5	5	◎								◎
	酞菁蓝156 Lilyfast Blue 156	C.I.P.B. 15:3	4~5	4	7~8	200	4~5	4~5	5	5	5	4	4~5	5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
绿色 GREEN	酞菁绿311 Lilyfast Green 311	C.I.P.G. 7	4	3~4	7	200	4~5	4~5	5	4	4~5	4	4	4	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
替代 无机大红	820大红 Lilyperm Red 820	/	3~4	2~3	6	180	4	5	4~5	4	4~5	4	4~5	3~4	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎



地 址: 中国浙江省杭州市钱塘区临江街道经五路1768号

电 话: 0571-82961666

销售热线: 0571-82963567 82965880 82965122

传 真: 0571-82962000

Add : No.1768,linjiang Street,qiantang District,hangzhou City,zhejiang Province,china. 311228

Sales Phone: 0086-571-82963567 0086-571-82963680 **Fax:** 086-571-82962000

E-mail: Sales@lilychem.com

Web: www.lilychem.com

LILY GROUP
2023.08